

MOELLER STONE CARE Benelux



TERRAZZO GEZOET REINIGEN – BESCHERMEN - ONDERHOUDEN

Vooraf

Lees de etiketten voor gebruik van de producten goed door.

Testen

Test de producten voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad, het effect en de werktijd te bepalen.

Reinigen

Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Afhankelijk van de vervuiling **HMK R155** verdunnen met schoon water variërend van 1:1 tot 1:20. Als vuistregel kan het volgende worden aangehouden: zware vervuiling betekent tussen de 1:1 en 1:5, medium vervuiling betekent tussen de 1:6 tot 1:15 en lichte vervuiling betekent 1:16 tot 1:20. Dweilend opbrengen met bijv. een mop of een zachte spons, laten inwerken gedurende 10 tot 20 minuten (maar laat **HMK R155** niet opdrogen), opschrobben met een geschikte schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z232.5 schrobpad rood** en goed naspoelen met schoon water. Herhalen: meerdere keren naspoelen kan nodig zijn, zeker als daarna een impregneer (zoals **HMK S232**) of polisher (zoals **HMK P319** of **HMK P323**) wordt gebruikt. Een tweede en derde keer herhalen van de bovenstaande werkwijze kan nodig zijn voor hardnekkige vlekken. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een waterzuiger adviseren wij de **HMK Z702 Ontschuimer** in de waterzuiger te doen (deze vermindert de schuimvorming).

Beschermen

De impregneermiddelen voorkomen het binnendringen van vuil, waardoor eventuele vervuiling gemakkelijk te verwijderen is.

Breng **HMK S232 Vlekstop -zonderoplosmiddelen-** met een zachte kwast of een roller met korte haren in ruime hoeveelheid, maar gelijkmatig op de zuigende ondergrond aan. Behandel sterk zuigende oppervlakken na ca. 20 minuten opnieuw. Verwijder overtollig **HMK S232** voor het indrogen volledig met wisser, doeken of tissuepapier. Buiten kan **HMK S232** ook op het te behandelen materiaal worden gespoten (airless). Restant na 12 uur verwijderen door het oppervlak te reinigen (schrobben) met water. Droogtijd is afhankelijk van temperatuur en de luchtcirculatie ca. 4-6 uur. Gedurende deze tijd het oppervlak niet betreden. De werking van het product ontwikkelt zich in 48 uur.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.


MOELLER STONE CARE Benelux

SCHOONMAAKGEREEDSCHAP in combinatie met de genoemde HMK producten:

HMK Z231.5, HMK Z232.5 of HMK Z233.5 Doodlebug schrobpad wit, rood of blauw + toebehoren
HMK Z215, HMK Z217 en HMK Z217.A



HMK Z215



HMK Z217



HMK Z217.A



HMK Z231.5



HMK Z232.5



HMK Z233.5

Is de zachtste doodlebug schrobpad. Zeer geschikt voor het uitboenen en (licht) inboenen. Geschikt voor het droog polijsten van schone vloeren.

Geschikt voor (lichte) dagelijkse reinigingstaken. Met name geschikt voor het inboenen. Verwijdert licht aangehecht vuil en schrobstrepen.

Geschikt voor middelzware schrobtaken. Voor het verwijderen van matige. Geschikt voor het dagelijks onderhoud harde vloeren.

Belangrijk:

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

Veiligheid:

Buiten bereik van kinderen houden!

Bij verwerking van de **HMK** producten moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie of moet een adembeschermingsmasker met filter worden gedragen.

Opslag:

Bewaar **HMK R155, HMK S232, HMK P323 en HMK P324** vorstvrij en gesloten bij een temperatuur tussen de +12°C en +25°C op een droge donkere plaats.

HMK R155, HMK S232, HMK P323 en HMK P324 kunnen circa 2 jaar bewaard worden.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.